



# FICHA TÉCNICA ARENA 0/4 (AF-R-0/4-S-L)

Áridos y Canteras del Ega S.L. C/ La Gravera S/N, 31264 Aberin-NAVARRA	Nº CERTIFICADO 1035-CPD-9000344		1035
--	------------------------------------	--	------

## UNE-EN 12620: ÁRIDOS PARA HORMIGÓN


FORMA DE LAS PARTÍCULAS		NR				
TAMAÑO DE PARTÍCULAS	0/4 REDUCIDA	TAMIZ (mm)	4	1	0,25	0,063
		% QUE PASA	95±5	65±20	20±20	3±3
DENSIDAD DE PARTÍCULAS		> 2 Mg/m <sup>3</sup>				
LIMPIEZA						
⇒	CALIDAD DE LOS FINOS	f <sub>10</sub>				
⇒	CONTENIDO EN CONCHAS	NR				
RESISTENCIA A LA FRAGMENTACIÓN Y MACHAQUEO		PND				
RESISTENCIA AL PULIMENTO		NR				
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN		NR				
RESISTENCIA AL DESGASTE		NR				
COMPOSICIÓN / CONTENIDO						
⇒	CLORUROS	< 0,01%				
⇒	SULFATOS SOLUBLES EN ACIDO	AS <sub>0.8</sub>				
⇒	AZUFRE TOTAL	≤ 1%				
⇒	COMPONENTES QUE ALTERAN LA VELOCIDAD DE FRAGUADO Y ENDURECIMIENTO DE MATERIALES TRATADOS CON CONGLOMERANTES HIDRÁULICOS	CUMPLE				
⇒	CONTENIDO EN CARBONATOS	PND				
RETRACCIÓN POR SECADO		PND				
COMPONENTES QUE ALTERAN LA ESTABILIDAD EN VOLUMEN DE LAS ESCORIAS DE A.H. ENFRIADAS POR AIRE		PND				



CONTENIDO EN CARBONATOS	PND
ABSORCIÓN DE AGUA	<5%
EMISIÓN DE RADIOACTIVIDAD	NR
LIBERACIÓN DE METALES PESADOS	NR
LIBERACIÓN DE CARBONOS POLIAROMÁTICOS	NR
LIBERACIÓN DE OTRAS SUSTANCIAS PELIGROSAS	NR
DURABILIDAD FRENTE AL HIELO DESHIELO	PND
REACTIVIDAD ÁLCALI-SÍLICE Y ÁLCALI SILICATO	NO REACTIVO

ÁRIDOS Y CANTERAS DEL EGA, S.L.  
 C.I.F. B-31/535396  
 C/ Gravera, s/n.  
 51284 ABERIN

RCMA (16/09/2011)



ARIDOS Y CANTERAS DEL EGA S.L

☎ 948395033

☎ 948395135

✉ [info@canterasega.com](mailto:info@canterasega.com)