



## FICHA TÉCNICA ARENA 0/4 (AF-R-0/4-S-L)

Áridos y Canteras del Ega S.L

C/ La Gravera S/N, 31264  
Aberin-NAVARRA

Nº CERTIFICADO

1035-CPD-9000344



1035

### UNE-EN 13139: ÁRIDOS PARA MORTEROS

|   |   |                                |      |       |       |       |
|---|---|--------------------------------|------|-------|-------|-------|
| FORMA DE LAS PARTÍCULAS                       |   | NR                             |      |       |       |       |
| TAMAÑO DE PARTÍCULAS                          | 0/4<br>REDUCIDA   | TAMIZ (mm)                     | 4    | 1     | 0,25  | 0,063 |
|   |   | % QUE PASA                     | 95±5 | 65±20 | 20±20 | 3±3   |
| DENSIDAD DE PARTÍCULAS                        |   | PND                            |      |       |       |       |
| LIMPIEZA                                      |   |                                |      |       |       |       |
| ⇒   | CONTENIDO EN FINOS  | Categoría 3                    |      |       |       |       |
| ⇒   | CALIDAD DE LOS FINOS  | NR                             |      |       |       |       |
| PORCENTAJE DE PARTÍCULAS MACHACADAS           |   | NR                             |      |       |       |       |
| RESISTENCIA A LA FRAGMENTACIÓN Y MACHAQUEO    |   | NR                             |      |       |       |       |
| ESTABILIDAD DE VOLUMEN                        |   | PND                            |      |       |       |       |
| ABSORCIÓN / SUCCIÓN DE AGUA                   |   | NR                             |      |       |       |       |
| COMPOSICIÓN / CONTENIDO                       |   |                                |      |       |       |       |
| ⇒   | SULFATOS SOLUBLES EN ÁCIDO  | AS <sub>0,8</sub>              |      |       |       |       |
| ⇒   | AZUFRE TOTAL  | ≤ 1%                           |      |       |       |       |
| ⇒   | COMPONENTES QUE ALTERAN LA VELOCIDAD DE FRAGUADO Y ENDURECIMIENTO DE MATERIALES TRATADOS CON CONGLOMERANTES HIDRÁULICOS | Más claro que solución testigo |      |       |       |       |
| RESISTENCIA AL DESGASTE                       |   | NR                             |      |       |       |       |
| LIBERACIÓN DE METALES PESADOS POR LIXIVIACIÓN |   | PND                            |      |       |       |       |
| LIBERACIÓN DE OTRAS SUSTANCIAS PELIGROSAS     |   | No se han detectado            |      |       |       |       |
| REACTIVIDAD ÁLCALI-SÍLICE Y ÁLCALI SILICATO   |   | No reactivo                    |      |       |       |       |
| DURABILIDAD FRENTE AL HIELO DESHIELO          |   | NR                             |      |       |       |       |

ARIDOS Y CANTERAS DEL EGA S.L

☎ 948395033

☎ 948395135

✉ [info@canterasega.com](mailto:info@canterasega.com)

RCMA (16/09/2011)