



# FICHA TÉCNICA ARENA 0/2 (AF-T-0/2-S)

Áridos y Canteras del Ega S.L. C/ La Gravera S/N, 31264 Aberin-NAVARRA	Nº CERTIFICADO 1035-CPD-9000344		1035
--	------------------------------------	--	------

## UNE-EN 13139: ÁRIDOS PARA MORTEROS

FORMA DE LAS PARTÍCULAS	NR														
TAMAÑO DE PARTÍCULAS	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 15%; padding: 2px;"><b>0/2</b> REDUCIDA</td> <td style="width: 10%; padding: 2px;">TAMIZ (mm)</td> <td style="width: 10%; padding: 2px;">4</td> <td style="width: 10%; padding: 2px;">2</td> <td style="width: 10%; padding: 2px;">1</td> <td style="width: 10%; padding: 2px;">0,25</td> <td style="width: 10%; padding: 2px;">0,063</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">% QUE PASA</td> <td style="padding: 2px;">100</td> <td style="padding: 2px;">95±5</td> <td style="padding: 2px;">80±20</td> <td style="padding: 2px;">39±25</td> <td style="padding: 2px;">21±5</td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> </table>	<b>0/2</b> REDUCIDA	TAMIZ (mm)	4	2	1	0,25	0,063	% QUE PASA	100	95±5	80±20	39±25	21±5	
<b>0/2</b> REDUCIDA	TAMIZ (mm)	4	2	1	0,25	0,063									
% QUE PASA	100	95±5	80±20	39±25	21±5										
DENSIDAD DE PARTÍCULAS	PND														
LIMPIEZA															
⇒ CONTENIDO EN FINOS	Categoría 4														
⇒ CALIDAD DE LOS FINOS	NR														
PORCENTAJE DE PARTÍCULAS MACHACADAS	NR														
RESISTENCIA A LA FRAGMENTACIÓN Y MACHAQUEO	NR														
ESTABILIDAD DE VOLUMEN	PND														
ABSORCIÓN / SUCCIÓN DE AGUA	NR														
COMPOSICIÓN / CONTENIDO															
⇒ SULFATOS SOLUBLES EN ÁCIDO	AS <sub>0,8</sub>														
⇒ AZUFRE TOTAL	≤ 1%														
⇒ COMPONENTES QUE ALTERAN LA VELOCIDAD DE FRAGUADO Y ENDURECIMIENTO DE MATERIALES TRATADOS CON CONGLOMERANTES HIDRÁULICOS	Más claro que solución testigo														
RESISTENCIA AL DESGASTE	NR														
LIBERACIÓN DE METALES PESADOS POR LIXIVIACIÓN	PND														
LIBERACIÓN DE OTRAS SUSTANCIAS PELIGROSAS	No se han detectado														
REACTIVIDAD ÁLCALI-SÍLICE Y ÁLCALI SILICATO	No reactivo														
DURABILIDAD FRENTE AL HIELO DESHIELO	NR														

ARIDOS Y CANTERAS DEL EGA, S.L.  
 CIF: B-31535396  
 C/ Gravera, s/n.  
 31264 ABERIN

RCMA (16/09/2011)